

RESUMEN DE RECOMENDACIONES PARA EL APLICADOR

EQUIPO DE PINTADO:

- Caudal de 8 a 12 l/min. a 3000 psi (206 bar).
- Relación min.de 28:1 (**recomendable 33:1**)
- Airless neumática.
- Compresor neumático 4000l/min.

FILTROS:

- Retirar **todos** los filtros del equipo.

BOQUILLAS:

- 0.017 / 0.019 trabajos verticales.
- 0.021 / 0.023 trabajos horizontales.

AGUA:

- 0,3 L de agua en 3 agujeros entre el producto y las paredes del envase. (0,60 L. en trabajos horizontales).
- Cuidado de no rascar el envase al hacer los agujeros.
- Esperar unos minutos antes de mezclar. (ir preparando los siguientes envases mientras se aplica).

MEZCLADORA:

- **Máximo a 800 RPM.**

VARILLA:

- **Usar la recomendada** o se romperán las partículas cerámicas y el producto perderá sus propiedades.
- El proceso de mezclado no debe **exceder los 2 minutos.**

TEMPERATURA AMBIENTE:

- No aplicar a con temperaturas ambientes inferiores a 0°C.
- Resguardar los envases de la congelación (0°C). Perderíamos el producto.

TEMPERATURA DE SUSTRATO:

- No aplicar a más de 177°C.
- No aplicar a menos de 6°C.

